



Bruerveiledning for garasje vegger med Katodisk installasjon

Vegger

Vaskes med grønnsåpe vann. Flekker og annet som kan oppstå på vegger males over med **Sto Cryl V 100** (se teknisk data blad). Ikke bruk avfettingsvæske og det er ikke anbefalt å bruke høytrykks vask på vegger da dette kan skade maling.

Området der betong er beskyttet med katodisk

Der betong er beskyttet med katodisk er det ikke tillatt å feste opp skruer, bolter eller andre gjenstander, dette pga. risiko for kortslutning som kan føre til drifts forstyringer.

Avskalling på maling over katodisk områder kan flekkes med StoCryl V 100

50 cm opp på bakvegger, skillevegger og tunell, samt 15 cm opp til tak på enden av skillevegger er beskyttet med katodisk beskyttelse.

For mer teknisk info angående Katodisk beskyttelse www.conrehab.com

For mer teknisk info angående produkter www.stonorge.no søk på produkters navn.



Fargekoder.

Vegger og tak: StoCryl GW 200, grunning. StoCryl V100, RAL 9010

Brystning på skillevegger: StoCryl V100, S4000N

Trepanel: Gjoco oljemaling, RAL 9010 og S2000N

Sikalastic 618: RAL 7045